

PV1517CW - Aluminiumtejp

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en aluminiumfoliebärare och ett lösningsmedelsbaserat rent akrylhäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har mycket god vidhäftning, också i minusgrader. Detta tack vare det speciellt utvecklade häftämnet. Den är stark, men är ändå smidig och följsam mot ojämna ytor. Den har god beständighet mot åldring, fukt, vatten, temperaturer och UV-ljus.
Applikationer	Tejpen används för reparation, isolering, skydd, förslutning m.m. såväl inom- som utomhus. Eftersom tejpen har ett kraftigt häftämne och tål hög värme, lämpar den sig väl för tillfällig montering och reparation av rör - även under motorhuven på en bil. Den används också ofta till montering av fuktspärrar.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Appliceringsstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	Aluminium	
Häftämne	Rent akryl	
Färg	Aluminium	
Liner	Papper brunt, PE-belagt	
Väderbeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Åldringsbeständig	Ja	
Tjocklek Bärare	0,03 mm	1,18 Mils
Tjocklek Totalt	0,066 mm	2,6 Mils
Häftförmåga mot stål	9,7 N/25mm	2,22 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	56,5 N/25mm	12,9 Lbs/inch
Töjning, längd	5 %	
Användningstemperatur	Mellan -40 och 121 °C	Mellan -40 och 250 °F
Appliceringsstemperatur	Minimum -23 °C	Minimum -9,4 °F
Kloridinhåll	8 PPM	
Vattenångediffusion	0 g/m ² /24h	0 lb/yard ² /24h

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se

