

## PN415 - Blästertejp

<b>Beskrivning</b>	Denna enkelhäftande tejp består av en mjuk PVC-filmbärare och ett syntetgummihäftämne.
<b>Produktegenskaper</b>	Tejpen har god vidhäftning, även mot lågenergiytor, och har god beständighet mot fukt och nötning. Häftämnet är icke-korrosivt. Tejpen innehåller DEHP.
<b>Applikationer</b>	Tejpen används för i första hand blästringsarbeten, och är därför extra tjock (0.5mm) för att kunna motstå blästersanden vid blästring på exempelvis metall, betong och sten.
<b>Lagring och hantering</b>	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Appliceringstips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.
<b>Övriga tekniska egenskaper</b>	- Vidhäftning minimum: 3.8 N/25 mm.

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Bärare</b>	PVC-film, mjuk	
<b>Häftämne</b>	Syntetgummi	
<b>Färg</b>	Svart	
<b>Liner</b>	Ingen	
<b>Väderbeständig</b>	Ja	
<b>Tjocklek Totalt</b>	0,5 mm	19,7 Mils
<b>Häftförmåga mot stål</b>	5,4 N/25mm	1,23 Lbs/inch
<b>Draghållfasthet, längd</b>	175 N/25mm	40 Lbs/inch
<b>Töjning, längd</b>	150 %	
<b>Elektrisk genomslagshållfasthet</b>	25 kV	
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan -20 och 60 °C	Mellan -4 och 140 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

#### Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6  
Box 769  
601 17 Norrköping  
tel +46 - (0)11 280400  
fax +46 - (0)11 280410  
www.stokvistapes.se  
info@stokvistapes.se