



FOILSEAL CEMENT PART B

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Produkten ingår i ett 2-komponent skarvförseglingslim för limning av tätskiktsfoliens överlapp (skarvar), rörmanschetter, tätskiktsremsa samt inner- och ytterhörn. Kan även användas för att limma hela tätskiktsfolien mot underlaget samt limning av tätskiktsfolie mot brunnsmanschett. Bostik Foilseal Cement består av en pulverdel som innehåller cement (part A) samt en vätskedel (part B) som innehåller plastdispersion. Produkten har en smidig konsistens som är lätt att applicera med roller eller pensel.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Bostik Foilseal Cement är ett självhärdande (kemiskt torkande) folieskarvslim som används i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTvF och VTgF (se monteringsanvisning Wet Room Foilsystem).

ARBETSBESKRIVNING

Blanda lika viktsdelar Bostik Foilseal Cement part A (pulver) med Bostik Foilseal Cement part B (dispersion) med en lågvarvig spiralblandare. Blanda ett par minuter till en jämn och klumpfri konsistens. Satsen (2,5 kg + 2,5 kg) bör inte delas för att undvika blandningsfel. Satsen skall förbrukas inom en timme. Använd mindre roller eller pensel vid appliceringen. Lägg på flödigt varpå överskottet pressas ut med plastspackel varpå skarven förseglas ytterligare med nytt material.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, inte klassat som hälso ☐ eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Materialtyp	Polymerdispersion (part B)
Lösningsmedel	Vatten
Arbetstemperatur	Mellan +5° C och +25° C
Inomhus	Ja
Färg	Vit
Lagring	12 månader, svalt och i oöppnad förpackning
Densitet	1,0kg/liter (part B)
Åtgång	0,1 kg/lpm
Torktid	ca 5 timmar vid +23° C, 50 % RF
Användningstid	ca 60 minuter
Rengöring av verktyg	Omgående med ljummet vatten
Förpackning	2,5 kg i 10 □ liters plasthink

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

