



TRANS INOX

Universal grå metallic lim,
fog- och tätningssmassa

- Livsmedelsgodkänd och enligt BREEAM-SE emissionskrav
- Gift- och luktfri, innehåller inte ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel
- Tål att frysa/tina upprepade gånger i patron utan att förlora egenskaperna
- Kan användas både inom- och utomhus, och fäster även på våta ytor
- Limmar starkt, härdar snabbt, krymper inte och förblir flexibel
- Lämnar inga fläckar eller missfärgningar på natursten, marmor, skiffer, granit, etc.
- Övermålningsbar, UV-stabil och är mycket åldringsbeständigt



7

PROFESSIONAL



EGENSKAPER

TRANS INOX är en universal, stark och flexibel MS Polymer som kan användas som konstruktionslim, tätningsmassa eller fogmassa på dom flesta material när man behöver en grå metallisk fog. TRANS INOX är och livsmedelgodkänd, enligt BREEAM-SE emissionskrav och innehåller inga ftalater, isocyanater eller skadliga lösningsmedel. TRANS INOX tål att frysa/ tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna. Fäster bra även på våta ytor, och kan även användas till snabba reparationer i ohärdat tillstånd under vatten då den är både vatten- och lufttät - den fullhärdar när massan kommer i kontakt med luft. TRANS INOX kan i många tillfällen ersätta akryl, silikon och polyuretanfogmassor, butyltätning, monteringslim, trälim, fönsterkitt, etc. Den orsakar inte korrosion eller frätning på metall/aluminium, färgsmitta på porösa ytor (marmor, skiffer, granit, etc.), skador på silverbeläggningen på speglar eller smältning av polystyren. TRANS INOX förblir flexibel i hela sin livslängd, är vibrations- och ljuddämpande, samt har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier. Den är mycket väder- och åldringsbeständig, och kan övermålas med dom flesta typer färg och lack se separat informationsblad; "Övermålning av MS Polymer").

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

TRANS INOX kan användas till fogning, konstruktion, tätning, reparation och limning, både inom- och utomhus. Som livsmedelgodkänd är den idealisk för användning i storkök och i livsmedelsindustrin, speciellt mot stål- och aluminiumytor. Den metalliska färgen gör att den skapar en fog som passar väldigt bra ihop med stål och aluminium. Den fäster bra på dom flesta material som t.ex. keramiska plattor, glas, emalj, betong, metaller, trä, sten, natursten, mursten, syntetiska material. Den är mycket lämplig för limning och fogning av badrum, wc, kök, fönster, golv, tak, veranda, etc.

TRANS INOX har begränsad vidhäftning på feta träslag, tryckimpregnerad trä, PP- och PE-plast, bitumen och silikon. För rörelsesfogar runt dörrar och fönster rekommenderas en mjukare fogmassa som t.ex. XEALPRO. För mer krävande limning/konstruktion rekommenderas TEC7 eller X-TACK. På glas utomhus som kan bli heta rekommenderas TEC7 eller XEALPRO Transparent om det krävs transparent fog.

TEKNISKT INFORMATION

Bas: MS Polymer

Shore: A 40

Förlängning vid brytning: > 350 % DIN 53504

Skinnbildning: 5 minuter (vid 23 °C och 50 % luftfuktighet)

Härdningstid: 4 mm = 24 timmar. 5 mm = 48 timmar. 8 mm = 72 timmar (vid 23 °C och 50 % luftfuktighet)

Påföringstemperatur: (kan påföras i minusgrader, men vill då bara fungera som tätningsmassa och härdas fullt ut vid plusgrader) +5 til +40 °C

Draghållfasthet: 220 N/cm²

Klibbfri: 40 minuter (vid 23 °C och 50 % luftfuktighet)

E-modul: 100 % 0,9 mPa

Temperaturstabilitet: -30 °C till +95 °C (155 °C i max 30 min)

Förvaring och hållbarhet: Torrt och svalt, 12 månader i öppnad förpackning

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
310 ml patron	T539509	3829415

DOKUMENTATION

EPD, Emicode EC1+, A20 checklista, HEA9 formulär, Listed in the Swan Building Materials Database, DOP - Prestandadeklaration, BVD3

Dokumentationen är tillgänglig på relektaibutik.se

KEMIKALEMOTSTÅND

God: vatten, saltvatten, alifatiska lösningsmedel, olja, fett, förtunnande oorganiska syror, lut
Moderat: estrar, ketoner, aromater, drivmedel
Dålig: klorhaltiga lösningsmedel, koncentrerad syra, klorvatten.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.

BRUKSANVISNING

Se separat sida med [bruksanvisning](#) för lim och fogmassa.

Vi rekommenderar att du läser den för att uppnå bästa resultat och för att undvika eventuella handhavandefel.

Alla typer av vita och transparenta MS Polymer fogar som inte övermålas inomhus i rum med lite UV-ljus, kan vid vissa tillfällen gulna. Tillför extra UV-ljus under härdningen (ex byggstrålkastare) för att undvika detta (PS: LED-lampor släpper inte ut UVljus). Utomhus och i ljusa rum vill detta ej inträffa.