

# FIX A570 MULTI TACK

**FIXERINGSLIM LÄMPAT FÖR DE FLESTA TYPER AV GOLVPLATTOR**

## FÖRDELAR/EGENSKAPER

- ✓ Ger en tejpeffekt
- ✓ Rollbart lim
- ✓ Hög sträckförmåga - låg limförbrukning
- ✓ Underlättar byte och återvinning av golvbeläggning
- ✓ Bra miljöval, M1 och EC1 Plus



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

### PRODUKTBESKRIVNING

FIX A570 är ett vattenburet fixeringslim av hög kvalitet. Underlättar byte och återvinning av golvbeläggning. Miljöanpassat med låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus såväl som M1.

### ANVÄNDNING

För montering av textilplattor på sugande såsom täta underlag inomhus. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol. Umärkt för kontorslokaler.

### Rekommenderade material:

- ✓ Textilplattor
- ✓ PVC-plattor
- ✓ Mönsterpassade textilmattor med filtbacksida

## PRODUKTINFORMATION

ART. NR	FÖRPACKNING	VOLYM	EAN
30620217	10 L	10 KG	7311020081102

## PRODUKTEGENSKAPER

Färg	Vit
Densitet	1,0 kg/liter
Bindemedel	Polymerdispersion av akrylattyper
Monteringstid*	Normalt sugande underlag: 45-60 min Täta underlag: 1,5-4 h
Öppentid*	Permanent klibbig film (vid dammfria förhållanden)
Gångbar	Belastning omedelbart, full styrka efter 24 timmar
Härddningstid	30-120 minuter
Limåtgång	6-12 m <sup>2</sup> /L
Arbetsförhållanden	Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20°C och ca 60 % RF
Lagringsbeständighet	12 månader vid +10 till +20°C. Skydda mot frost

\* Dessa värden är uppmätta vid +23° C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på underlag, temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan



## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ i första hand mattillverkarens anvisningar, nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg. För eventuell avjämning rekommenderas ett för ändamålet avpassat Bostik Golvspackel. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +15°C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) får inte överskrida 85% för betong och 8-12% för spånskiva. För icke-absorberande underlag såsom högprensterande betong rekommenderas applicering av minimum 10mm tjockt lager av Bostik Golvspackel. Vid särskilt sugande underlag använd Bostik Primer 6000.

### APPLICERINGSMETOD

**Sugande underlag:** Applicera limmet med en roller (ca 12mm) och låta torka ca. 45-60 minuter. Montera golvmaterialet så snart som möjligt för att minska risk för ansamling av damm på limfilmen. Om limmet ska användas till permanent limning, låt torka 5-10 minuter innan golvmaterialet monteras.

**Täta underlag:** Applicera limmet med en roller och låt torka ca. 1,5-4h tills limmet inte väter vid beröring. Lägg ner golvmaterialet i limmet. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialet och var särskilt noga vid kanterna.

För bäst resultat bör mattvävt användas. OBS följ i första hand materialtillverkarens anvisningar.

### BYTE AV GOLVMATERIAL

Lyft försiktigt upp plattorna/golvmaterialet genom att starta i ett hörn och arbeta dig mot mitten. Limrester kan tas bort med lacknafta.

## FÖRBRUKNING

6-12 m<sup>2</sup>/L beroende på underlag och val av appliceringsmetod. Appliceras med roller.

## LAGRINGSTID

12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10°C och +20°C. Förvaras frostfritt.

## RENGÖRING

Vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med lacknafta.

## SÄKERHET

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt vid begäran. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med lim i ögonen skölj omedelbart med vatten, Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## ANSVAR

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

