



2024-09-27

Namn:	Falu Vapen Knut- & Foderfärg
Typ:	Matt emulsionsfärg baserad på alkydoljor. Färgen är speciellt framtagen för att måla knut- och fodervirke och passa ihop med fasader målade med helmatta färger som Falu Vapen Rödfärg, Falu Vapen Fasadfärg eller andra matta färger.
Art. Nr:	Vit, (A-bas) 514

Användningsområde: Falu Knut- & Foderfärg är avsedd att användas utomhus på t.ex. fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor n.n. Färgen är lämplig för att måla på hyvlat och ohyvlat virke, tryckimpregnerat virke samt på de flesta tidigare målade ytor. Falu Knut- & Foderfärg är också lämplig för att måla på färgsystem som innehåller akrylatbindemedel.

Förbehandling: Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke, avlägsna all eventuell smuts och damm.

Tidigare målade ytor med Falu Vapen Knut- & Foderfärg, oljefärg eller lasyrer: Borsta ned all löst sittande färg. Tjocka skikt skrapas ned. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17%.

Vid risk för mögelsporer: Behandla ytorna först med mögelhämmande medel. Skölj sedan noga med vatten.

Målning: Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar eller i direkt solsken. Rör om färgen väl från början och då och då under arbetets gång. Lämpligen målar Du med en lackpensel för bästa resultat. Stryk en till två strykningar till full täckning. Första strykning kan med fördel göras med något förtunnad färg. Måla tunt och arbeta in färgen väl. Vänta minst ett dygn mellan strykningarna.

Appliceringsmetod:	Pensel	
Färgåtgång:	1 liter räcker 6-8 m ²	Vid torrfilm av 30 – 45 µm. Rekommenderas ej över 100µm torrfilm
Torktider:	Dammtorr 60 minuter	Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Förtunning:	Behöver normalt ej spädas. Använd ljummet vatten	
Rengöring redskap:	Ljummet vatten med såpa	

Tekniska data		
Torrhalt :	Vikttorrhalt: 50±3	Volymtorrhalt: 40%±2
VOC:	Produktens <1 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Densitet:	1,1-1,3 Kg/l	
Glansgrad:	Matt	
Lagring:	Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C	
Lagringstid:	I oöppnad förpackning 2 år	

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i> Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	<i>Besöksadress/Visitadress:</i> Sundbornsvägen 3 Falun	<i>Tel/Phone:</i> Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	<i>Fax/Facsimile:</i> Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	<i>E-mail:</i> falu.vapen@rotmotaverken.se	<i>Hemsida:</i> www.faluvapen.com
--	---	--	--	--	---



Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras vid behov. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitaddress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033	Sundbornsvägen 3	Nat. 023-70 53 50	Nat: 023-351 48	falu.vapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com
S-791 07 Falun, Sweden	Falun	Int. +46 23 70 53 50	Int. +46 23 351 48		