



VÅTRUMSSPACKEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett rollbart handspackel av lättviktstyp som uppfyller kraven för våtrumsspackel enligt Hus AMA 98. Kan även appliceras med ståls-paket. Spackel har extra bra vidhäftning mot underlaget samt stark och hård yta.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för skarv- och bredspackling i våtutrymmen inomhus på underlag som puts, betong, lättbetong och gipsskivor. Vid skarvs-packling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

ARBETSBESKRIVNING


Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med roller eller för hand med spackel. Spacklade ytor slipas med slippap-per, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritati-on vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Tonad ljus grå/blå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lät- tfiller
Kornstorlek	0-0,15 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdis- persion
Vidhäftning	>5 kp/cm ² på slätgjuten betong
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	Ca 12 månader i oöppnad för- packning vid +20°C. Sprider eller
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring	Verktygen görs rena med vatten.
Densitet	1,1
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.
Skiktjocklek	Max 3 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m ² skarvspack- ling två gånger på gipsskivor, Ca 1 liter/m ² bredspackling vid 1 mm skiktjocklek

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

