

RT202 - Reflextejp

Beskrivning	Denna enkelfäktande reflextejp består av en Polyesterbärare och ett akrylhäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har bra vidhäftning och bra reflexförmåga. Den finns i färgerna vit, gul och röd.
Applikationer	Används där man vill att ett föremål skall synas väl i mörkret. Exempel på användningsområden är bil, båt, släp, MC, moped, cykel, barnvagn, promenadstavar, postlådor, vägmarkeringspinnar och mycket annat.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applicerings tips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.
Övriga tekniska egenskaper	Coefficient of retroreflection (cd/lx X m2) For white: - Observation angle 0.2, entrance angle -4: 80 - Observation angle 0.2, entrance angle 30: 30 - Observation angle 1.0, entrance angle -4: 5 - Observation angle 1.0, entrance angle 30: 2 For red: - Observation angle 0.2, entrance angle -4: 14 - Observation angle 0.2, entrance angle 30: 6 - Observation angle 1.0, entrance angle -4: 2 - Observation angle 1.0, entrance angle 30: 0.6 For yellow: - Observation angle 0.2, entrance angle -4: 50 - Observation angle 0.2, entrance angle 30: 22 - Observation angle 1.0, entrance angle -4: 3 - Observation angle 1.0, entrance angle 30: 1.5

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PET-film	
Häftämne	Akryl	
Färg	Gul, Röd, Vit	
Tjocklek Totalt	0,325 mm	12,8 Mils
Häftförmåga mot stål	14,7 N/25mm	3,36 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	196 N/25mm	44,8 Lbs/inch
Töjning, längd	100 %	

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
 Box 769
 601 17 Norrköping
 tel +46 - (0)11 280400
 fax +46 - (0)11 280410
 www.stokvistapes.se
 info@stokvistapes.se

