



# BOSTIK

## A930

### EASY FILLER PRO UNIKT FÄRDIGBLANDAT SUPERLÄTT OCH SLIPBART SPACKEL

2024-01-24

#### TEKNISKT DATABLAD

##### FÖRDELAR

- Superlätt
- Snabbtorkande
- Krymper nästan inte alls
- Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger
- Kan slipas när det har härdat
- Går enkelt att använda och rengöra
- UCA®: Kan enkelt målas över, framtaget i samarbete med ledande färgtillverkare

##### PRODUKTBESKRIVNING

**BOSTIK A930 EASY FILLER PRO** är ett färdigblandat, superlätt spackel som knappt krymper, och är avsett för att reparera sprickor och hål i väggar.

##### ANVÄNDNING

**BOSTIK A930 EASY FILLER PRO** är avsett för att fylla fogar och skruvhål i gipsskivor i väggar och tak inomhus. Det kan också användas för att fylla, reparera och jämna ut hål och sprickor i betong, gips, tegelbruk och stuckning med max skiktjocklek på 40 mm.

##### BRUKSANVISNING

För bästa resultat bör produkten appliceras utan tryck.



##### TEKNISKA DATA

Användningstemperatur		+5°C till +35°C
Bas		Akryldispersion
Densitet	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C
Krympning		< 5 %
Skiktjocklek		<40 mm
Skinnbildning	DBTM 16	5 minuter @ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-20°C till +75°C

*Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %*

##### BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten
- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.

##### FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar. Absorberande underlag måste inte vara helt torra. Porösa underlag som gips, lättbetong, kalksten etc. måste grundas med en blandning av 1 del **BOSTIK A930 EASY FILLER PRO** och 2 delar vatten. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet. Jämna ut med vatten.

##### ÖVERMÅLNING

**BOSTIK A930 EASY FILLER PRO** kan målas över när det har torkat helt. Produkten kommer att krympa något när den härdar, vilket kan göra att färgen spricker. Kan målas över med vattenbaserade och syntetiska färger. Färger med hög vattenhalt kan orsaka sprickor. Vi rekommenderar att du testar att tätningssmassan är kompatibel med färgen innan du använder den.

## RENGÖRING

Alla verktyg bör rengöras med vatten efter att de har använts. Händerna bör tvättas med två och vatten.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens webbsida.

## CERTIFIERINGAR

- Emicode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- Finska M1

## UCA-TEKNIK

Tätning- och fogmassans kompatibilitet med färgen uppnås tack vare vår unika och beprövade UCA-teknik. UCA står för Unique Compatibility Additives. Bostiks tätning- och fogmassa med UCA-logotypen erbjuder bästa möjliga kompatibilitet mellan tätningsmassan och färg tack vare de utvalda råmaterialen, särskilda tillsatser och våra forsknings- och testanläggningar.

## FÖRPACKNING

- 300 ml patron, 12 per förpackning
- 500 ml hink, 12 per förpackning



All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Smart hjälp  
+46 (0) 42 19 50 00

