

Produktinformation:

Våtrumslim 216

Färdigblandat lim till glasfiberväv och glasfilt i våtrum**Produktbeskrivning och användning**

Våtrumslim 216 är ett vattenbaserat lim speciellt framtaget för uppsättning av vinyltapet, glasfiberväv och glasfilt i våtrum på underlag av gips, betong, puts, trä och dylikt.

Kan även användas till uppsättning av glasfiberväv och glasfilt på icke sugande underlag som till exempel kakel eller klinkers

Produkten har testats och godkänts som en produkt med låga emissioner enligt M1-klassificering.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Modifierad stärkelse förstärkt med akryldispersion

Kulör:

Vit

Konsistens:

Krämig, tixotropisk

Torrhalt:

ca 21 %

Densitet:

ca 1,0 kg/liter

Hållbarhet:

Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
4671	1 L
4672	2,5 L
46731	5 L fyrkantig hink
4675	15 L



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
- Täta och målade underlag genomslipas och tvättas av med rengöringsmedel. Speciellt vid limning av täta väggbeklädnader är det viktigt att underlaget är sugande.
- Porösa eller kraftigt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.
- Förtunning:** Omröres före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.
- Användningstemperatur:** 15°C till 30°C, bäst vid rumstemperatur.
- Uppsättning:** **Uppsättning av glasfiberväv och glasfilt:**
Limmet appliceras på väggen i ett jämnt lager med pensel, roller eller Airless Sprututrustning. Applicera inte lim på ett större område än att väv eller filt kan monteras medan limmet är vått.
- Uppsättning av skumtapet:**
Limmet appliceras i ett jämnt lager på baksidan där det ska suga in och mjukgöra tapeten innan uppsättning. Undvik att det kommer lim på framsidan av tapeten. Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att dutta med en fuktig svamp eller avtätning med svamp.
- Tillse att det är god ventilation under torktiden.
- Sträckförmåga:** 4 - 5 m²/liter.
- Torktid:** Normalt ca 1 dygn, beroende på rumstemperatur och luftfuktighet.
- Efterbehandling:** När limmet är helt torrt kan väven/filtten målas över. Observera att limmet tål fukt men ska skyddas mot kraftig, långvarig eller direkt vattenpåverkan.
- Rengöring:** Limfläckar avlägsnas omgående med fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.
- I övrigt hänvisas till tapet/väv/filtproducentens anvisningar.**

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

Våtrumslim 216 – Reviderat 26.10.2020 - Sida 2/2