

Golvfärg 1K

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Hagmans Golvfärg 1K är en lättarbetad, slitstark, diffusionsöppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan/akrylat. Produkten är lämplig för betong- och trätytor inom och utom bostaden (**OBS**, underlag av trä, endast inomhus!) samt ytor som utsätts för lättare trafik inom handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv. För att ytterligare förbättra slitstyrkan och smutsbeständigheten kan färgen överlackeras med Klarlack 1K. **OBS**, använd Hagmans Golvfärg EP-V till garage och lokaler med kemikaliehantering.

Teknisk information:

Basmaterial: Polyuretan/akrylat
Densitet: 1,2
Över-
målningsbar: 3 timmar
Brukbar: 12 timmar
Full slitstyrka: 5-7 dygn
Glansvärde: Ca 40 (halvblank)
Material-
åtgång: 1 liter räcker till ca 10 m²,
per skikt
Diffusions-
egenskaper: Genomsläpplig för vatten
i ångfas vid max 2 skikt om
vardera 0,1 L/m²
Lagringstid: 2 år. Lagras frostfritt
Torrhalt: Ca 47 viktprocent
Brand-
farlighet: Icke brandfarligt
Spädning: Vid grundning på sugande
underlag spädes färgen 20 % med vatten.
Lägsta
brukstemp: +5°C
Kulörer: Se kulörkarta.
Förpackningar: 1 L, 4 L, 10 L

Förbehandling:

Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvättning. Vid obehandlade trätytor bör kvistarna behandlas med kvistlack och därefter bör hela ytan grundmålas med trä/snickerigrund för att minska risken för

missfärgning från trähartser (gäller framför allt trätytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

Applicering:


Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Vid grundning på sugande underlag späds färgen med 20 % vatten. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C.

Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta.

Tillsats- Matteringspasta	Glans-Golvfärg 1K
5%	30
10%	20
15%	15
20%	10

Matteringspasta används endast i sista färgskiktet.

Ovanstående glansgrader är ungefärliga och grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra rekommendationer på 1K: 0,1 l/m².

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39511-002	
Produkt för ytskydd av betong Beläggning	
Brandklass Genomsläpplighet för vattenånga Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten Vidhäftning	B _{fl} -s1 Klass I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²