

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



# HEY'DI PROFF

Cementbaserad grå fästmassa.  
Golv och vägg. Vattenfast - Frostsäker.

## Beskrivning

Hey'di Proff är en grå, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa i pulverform som utblandad med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert fix.

## Användningsområden

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla plattor och andra stabila underlag. Används både på vägg och golv. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

## Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts bör grundas med Hey'di Specialprimer eller Hey'di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när underlaget är torrt och bärkraftigt. Materialåtgång primer: 1 liter täcker ca. 8-12 m<sup>2</sup>.

## Blandning

Hey'di Proff blandas med 5,2-5,4 liter vatten till 15 kilo pulver. Använd helst borrh med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fästmassan stå i ca. 5 minuter för den vispas upp igen och eventuellt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Hey'di Proff är nu klar att tas i bruk och bör användas inom 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

## Tillämpning

Hey'di Proff påföres med tandspackel. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan massan skinttorkar. Normalt måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men det beror på temperatur, luftfuktighet och underlag. Verktygen rengörs med vatten.

## Torktid (vid +20 °C) - Fogning

Golv ska inte beträdas på 24 timmar. Normalt kan fogning ske efter ett dygn. Vägg kan fogas efter ca. 12 timmar. Detta varierar kraftigt beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

## Materialåtgång

2-4 kilo per m<sup>2</sup> beroende på tandstorlek.

## Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdato.

## Förpackning

5 kg påse och 15 kg säck.



## TEKNISK DATA

Vattenmängd: ..... 1,7-1,8 l/5 kg  
Materialåtgång: ..... 1,6 kg/dm<sup>3</sup>  
Öppen tid: ..... ca. 20 min  
Klar för fogning: ..... 12-24 timmar  
Vidhäftning till primad betong: ... >1,1 Mpa  
Brukstid: ..... 2-3 timmar  
EN 12004: ..... C2TE

## PRODUKTKODER

### Hey'di varurn:

5 kg ..... 643  
15 kg ..... 644

### GTIN kod:

5 kg ..... 7054150006439  
15 kg ..... 7054150006446

### Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.

Revisionsdatum: 12.07.13



### HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.