



## Produktinformation:

# Core Spackel Lätt Grov/LG

## Färdigblandat grovkornigt lättspackel

### Produktbeskrivning & användning:

Core Spackel Lätt Grov/LG är ett färdigblandat grovkornigt lättspackel med låg densitet och hög fyllförmåga som utmärker sig genom att vara särskilt enkelt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Core Spackel Lätt Grov/LG har extra hög fyllförmåga och minimal insjunkning. Den är övermålningsbar med dispersions- och alkydfärger.

### Fysikaliska / Kemiska data:

#### **Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 0,9 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

#### **Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.

**Bruksanvisning:**

- Förberedelser: Alla ytor skall vare rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Applicering: Core Spackel Lätt Grov/LG appliceras med en spackel i skiktjocklekar från 0 – 10 mm. Vid spackling av skikt tjockare än 4 mm appliceras spacklet i flera omgångar och det ska vara så gott som genomsorkt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga: 1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.*
- Torktid: Torktiden är mycket beroende av skiktjockleken, underlaget, temperatur, luftfuktighet, ventilation m.m. Under normala omständigheter är torktiden 8 – 10 timmar.*
- Rengöring: Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA  
INFO@XLBYGG.SE