

## Produkt Information:

# Automastic 545

## Tätning och försegling, till karosserier

### Produktbeskrivning & användning:

Automastic 545 är en 1-komponents plastisk fogmassa, framställd på basis av syntetiskt gummi och vegetabiliska oljor.

Automastic 545 används till reparationer, tätnings- och förseglingsarbeten på karosserier, i autobranschen m.m.

Automastic 545 är lätt att arbeta med, bildar en gummiaktig hinna inom 1 dygn och kan övermålas.



Automastic 545 är en 1-komponents plastisk fogmassa, framställd på basis av syntetiskt gummi och vegetabiliska oljor.

Används till reparationer, tätnings- och förseglingsarbeten på karosserier, i autobranschen m.m.

## Fysiska / kemiska data:

### Fogmassa:

Typ:

Oljebaserad plastisk fogmassa, 1-komponents.

Fungicidbehandlad:

Nej

Konsistens:

Pasta, tixotropisk massa

Densitet:

ca. 1,4 kg/liter

Hållbarhet:

Minimum 2 år i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring.

Emballage:

Varunr.	Färg	Emballage	TUN-nr.
2439003000	Svart	300 ml patron	8705477

### Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:

Ja

Elasticitet:

+/- 10 %

Beständighet:

Temperatur: ca. -40 °C till ca. +100 °C



## **Bruksanvisning:**

- Förberedning av material:* Ytorna ska vara rena, torra, fria från slipmedel, fett, damm och lösa partiklar. Automastic 545 kan användas utan primer på de flesta ytor.
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen, bör det alltid göras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid stora – objekt.
- Det rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas direkt efter applicering av fogmassan.
- Användningstemperatur:* Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C til +40 °C.
- Applicering:* Patronens skruvhatt skärs av med en skarp kniv, därefter tillskäres själva fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.
- Fogen trycks på plats och glättas omgående med en såpavattensmättad fogpinne, snarast möjligt efter applicering.
- Härdning:* Automastic 545 bildar en beskyddande hinna inom ca. 1 dygn vid 20 °C, och förblir mjuk och plastisk under hinnan. Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet
- Efterbehandling:* Efter skinnbildning kan Automastic 545 övermålas med de flesta vattenbaserade målningstyper. På grund av många olika produkter på marknaden, rekommenderar vi dock att man utför test
- Rengöring:* Verktyg rengörs - och fogmassan avlägsnas - med Wipes 915 eller tex mineralisk terpentin. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**  
**TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**