



# VÅTRUMSSPACKEL-LV

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett handspackel av lättviktstyp. som uppfyller kraven för våtrumsspackel enligt Hus AMA 98.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpligt för spackling av puts, betong, lättbetong och gipsskivor i våtrum inomhus. Spackel har extra bra vidhäftning mot underlaget samt stark och hård yta. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

### ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Vid spackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

## TEKNISK DATA

Kulör	Tonad ljus grå/blå
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lättfiller
Kornstorlek	0-0,15 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdispersion
Vidhäftning	>5 kp/cm på slätgjuten betong
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	1 år o öppnad förpackning vid +20°C. 2 år för 250 ml:s förpackning
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring	Verktyg rengörs med vatten
Densitet	1,1
Torktid	Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.
Skiktjocklek	Max 3 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m <sup>2</sup> skarvspackling två gånger på gipsskivor

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)