



TÄTNINGSMASSA UTE 1566

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komponent, plastisk, oljebaserad tätningsmassa baserad på mycket väderresistent polymeriska torkande oljor.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong, metall etc. Massan blir efter ca 48 timmar yttorr. Fogmassan bör i första hand användas där fogen täcks. Önskas en petsäker fog, använd Bostik Hybrid Bygg 2620, Uretan Bygg 2637 eller Silikon Bygg 2685.

ARBETSBESKRIVNING

Allmänt gäller att ytorna som skall fogas skall vara torra och fria från damm, fett och lösa partiklar. Dammiga material som tegel och betong kräver ofta rengöring exempelvis med borste och/eller tryckluft. För betong gäller att den skall vara färdigbränd (normalt 3-4 veckor). Tätningsmassa 1566 Ute är avsedd för fogbredder från 8 mm upp till 25 mm med avpassat fogdjup mellan 7-14 mm.


MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polymeriserande oljor
Konsistens	Smidig, lättsprutad massa
Härdsystem-/sätt	Torkar och reagerar med luftens fuktighet.
Densitet	ca 1,7
Torrhalt	Ca 98 %
Arbetstemperatur	Ner till +5°C till +40°C
Lösningsmedel	Lacknafta
Brandfarlighet	Nej
Lagring	2 år i obruten förpackning vid +5°C till +25°C
Förpackning	Patron: 0,3 liter Plastpåse: 0,6 liter

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

