



TAKTÄTMASSA 1520

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

1-komponent, oljebaserad plastisk tätningsmassa baserad på mycket väderresistenta polymeriska torkande oljor. Bildar efter något dygn en seg, jämn flexibel ythud som är klubbfri och förhindrar att fogytan samlar damm och missfärgas. Fogen är övermålningsbar.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För tätning och lagning av anslutningsskarvar, hål etc i olika typer av takmaterial som t ex plåt, papp, tegel och betongpannor. Vidare tätning av hängrännor och stuprör, runt takfönster, skorstensbeslag etc. OBS! Ej avsedd för limning av hela takbeläggningar.

ARBETSBESKRIVNING

Allmänt gäller att ytorna som skall fogas, skall vara torra och fria från damm, fett och lösa partiklar. Dammiga material såsom tegel och betong kräver ofta rengöring exempelvis med borste och/eller tryckluft.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering | |
|------------------------------|--|
| Materialtyp | Polymeriserande oljor |
| Konsistens | Smidig lättsprutad massa |
| Härdsystem -/sätt | Torkar och reagerar med luftens fuktighet |
| Densitet | Ca 1,60 |
| Torrhalt | Ca 98% |
| Förpackning | 0,3 liters patron |
| Arbetstemperatur | Ner till +5°C |
| Lösningsmedel | Lacknafta |
| Brandfarlig | Nej |
| Lagring | 2 år i obruten förpackning |
| Färg | Svart |
| Egenskaper efter applicering | |
| Klibbfri yta | 1-3 dygn beroende på temperatur |
| Rörelseupptagning | ±5% av ursprunglig fogbredd |
| Temperaturbeständighet | -40 till +80°C |
| Åldringsbeständighet | Mycket god mot ozon och klimatisk påverkan |
| Övermålningsbar | Ja, efter att ytan blivit klibbfri |
| Rengöring | Lacknafta |

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

